

Druckdatum 09.12.2024/09:46:25
Seite/von 1/1

Ausgabe 29.05.2024

Materialbezeichnung LUXAN C393

Materialnummer 038072ML0

Materialbeschreibung Rieselfähiges Pulver auf Basis von plättchenförmigen Glasflakes;
 Perlglanzeffekt Kombinationsgold

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00015 Optik (Rakelabzug)	o.k.	
TI00027 Eisenoxid	6,0 - 16,0	%
TI00027 Siliziumdioxid	3,0 - 15,0	
TI00027 Titanium Dioxid	4,0 - 14,0	%
TI00027 Zinnoxid	0,0 - 1,0	%
TI00147 Calcium-Natrium-Borosilikat	54,0 - 87,0	%
TI00465 D10	10,0 - 20,0	µm
TI00465 D50	25,0 - 35,0	µm
TI00465 D90	48,0 - 60,0	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 120

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 038072ML0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
29.05.2024	29.05.2024	29.05.2024

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.