

Druckdatum 09.12.2024/15:33:54
Seite/von 1/1

Ausgabe 01.05.2018

Materialbezeichnung L-900 COPPER - EAP

Materialnummer 046364SA0

Materialbeschreibung Flake Copper Powder

Materialspezifikation

| Prüfmerkmal | Spezifikation | Einheit |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| TI00015 Optik (Rakelabzug) | O.K. | |
| TI00042 Gesamtfett | 0,20 - 0,45 | % |
| TI00146 Oberflächenglanz | ca. 80 | |
| TI00288 D10 | 11,0 - 17,0 | µm |
| TI00288 D50 | 32,0 - 38,0 | µm |
| TI00288 D90 | 56,0 - 68,0 | µm |
| TI03001 Schüttdichte | 0,60 - 1,00 | g/cm3 |

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 12

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 046364SA0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.
 Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkennndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

| | | |
|-------------------|------------|--------------------|
| Ersteller | Prüfer | Freigabe |
| Anwendungstechnik | Produktion | Qualitätskontrolle |
| 01.05.2018 | 01.05.2018 | 01.05.2018 |

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.