

Druckdatum 23.01.2025/13:41:45
Seite/von 1/1

Ausgabe 23.01.2025

Materialbezeichnung **STANDART PCBF 1900**

Materialnummer 027487E30

Materialbeschreibung Pigmentpräparation mit verbesserten Applikationseigenschaften in Pulverlacken, Zusammensetzung aus ca. 50% silicabeschichtetem Aluminiumpigment und 50% carboxylgruppenhaltigen Polyester mit einer Säurezahl von 25.

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00018 Schüttdichte	0,18 - 0,28	g/cm ³
TI00147 Aluminiumgehalt	30,0 - 37,0	%
TI00283 Pulverlackapplikation	O.K.	
TI00288 D10	7,0 - 11,0	µm
TI00288 D50	16,5 - 21,5	µm
TI00288 D90	27,0 - 37,0	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 24

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 027487E30

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
23.01.2025	23.01.2025	23.01.2025

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.