Technische Produktinformation

ROTOSTAR UV 166 FLEXO INK Goldserie

ECKART

Artikel-Nr.:	Produktbezeichnung:	Artikel-Nr.:	Produktbezeichnung:
023930.. 023931..	ROTOSTAR UV FP 166 001 Reichgold ROTOSTAR UV FP 166 002 Reichbleichgold	023567.. 023652.. 023653.. 023654.. 023655.. 023656..	ROTOSTAR UV 166 871 ROTOSTAR UV 166 872 ROTOSTAR UV 166 873 ROTOSTAR UV 166 874 ROTOSTAR UV 166 875 ROTOSTAR UV 166 876

Produktbeschreibung:

ROTOSTAR UV 166 Produkte sind radikalisch härtende, lösungsmittelfreie und stabile Einkomponenten UV-Flexofarben für Papier, Karton und verschiedene nicht absorbierende Substrate auf Basis von Goldbronzepigmenten.

Die ROTOSTAR UV 166 Goldfarben bieten einen hohen Metalliceffekt bei gleichzeitig guter Abriebbeständigkeit und Substrathaftung.

Die Farbserie ROTOSTAR UV 166 ist strahlungshärtend (UV-Licht), jedoch weder migrations- noch geruchsarm und kann deshalb unbewertete, potentiell migrierfähige Substanzen enthalten.

Aufgrund unserer Produktionsprozesse können wir notwendige Maßnahmen für Farben für Lebensmittelverpackungen wie spezielle Rohstoffauswahl, Kontrolle der Rohstoffe und Endprodukte auf Zusammensetzung und Verunreinigungen, Produktion nach GMP, für dieses Produkt nicht garantieren. Ein SoC ist daher für dieses Produkt nicht verfügbar. Bei Einsatz dieses Produktes im indirekten Lebensmittelkontakt muss die Eignung des Verpackungsproduktes durch geeignete Analysen vom Anwender geprüft werden.

Anwendungen:

ROTOSTAR UV 166 Produkte sind geeignet für den Flexodruck auf Papier, Karton und verschiedenste Folien, für Selbstklebeetiketten, flexible Verpackungen und Faltschachteln. Sowohl im narrow-web, als auch im wide-web Bereich einsetzbar.

ROTOSTAR UV 166 Farben können gemäß unseren Erfahrungen auf PE, OPP und PET gedruckt werden.
Auf Thermopapieren müssen ROTOSTAR UV 166 Farben überlackiert werden, da der Thermokopf durch den direkten Kontakt beschädigt werden könnte.

Bei allen metallischen Farben hat das Substrat einen großen Einfluss auf das Endergebnis. Stark absorbierende oder unebene Substrate können der Grund für schlechte Pigmentorientierung sein was wiederum die Brillanz beeinträchtigt. Um die Substratoberfläche und somit auch die Brillanz zu verbessern empfiehlt sich eine Unterdruckfarbe (Primer) zu verwenden.

Produkteigenschaften:

Durchhärtung:

Auf vielen Substraten zeichnen sich die ROTOSTAR UV 166 Goldfarben, bei einer Lampenleistung von ca. 140 Watt/cm und Bahngeschwindigkeiten von ca. 80 m/min, durch eine schnelle und gute Durchhärtung (MEK-Test) aus.

Stark saugfähige und transparente Substrate, zu hohe Filmschichtdicken oder Druckgeschwindigkeiten können die Durchhärtung der Farbe negativ beeinflussen. Die maximale Durchhärtung ist nach 24Std erreicht.

Abriebbeständigkeit:

ROTOSTAR UV 166 Produkte basieren auf leafing Pigmenten und sind auf höchste Brillanz und gute Abriebfestigkeit optimiert. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit wird ein UV Schutzlack empfohlen. Dieser reduziert die Brillanz. Die Zwischenhaftung bei Laminierung, Heißfolienprägung, in-line und off-line Überlackierung sollte im Einzelfall überprüft werden.

Substrathaftung:

ROTOSTAR UV 166 haftet auf gestrichenen Papieren und Kartons und auch auf Folien. Eine Korona Vorbehandlung wird empfohlen, denn auch bei stark gestrichenen Papieren kann so die Haftung verbessert werden.
Die maximale Haftung wird erst nach ca. 24 Stunden erreicht.

Tests vor dem industriellen Einsatz sind notwendig.

Sensorische Eigenschaften:

ROTOSTAR UV 166 Goldfarben sind nicht auf Eigenschaften, wie Geruch und Geschmack (Robinson Test) optimiert. Eine Prüfung der Endverpackung hinsichtlich der sensorischen Anforderungen ist in jedem Fall erforderlich.

Migration:

Diese Druckfarbe wurde nicht für geringer Migrationswerte formuliert und wird daher nicht für den Einsatz auf Lebensmittel-Primärverpackungen empfohlen bzw. nicht für Bereiche mit hohen Migrationsanforderungen

ROTOSTAR UV 166 Goldfarben können auf Sekundärverpackungen bzw. auf Verpackungen mit entsprechenden funktionellen Barriereschichten zwischen der Primärverpackung und dem Inhalt eingesetzt werden.

Weitere Produkteigenschaften:

ROTOSTAR UV	Standard Gold	PMS 871 - 876
Pigmentgehalt	ca. 30.0 %	appr. 30.0 %
Pigmentgröße (D_{50})	ca. 6 µm	appr. 4 µm
Lösemittelgehalt	0 %	0 %
VOC	0 %	0 %
Brillanz	***	**
Deckung	**	***

Spezifikationen für unsere Produkte können dem Technischen Datenblatt entnommen werden.

Anilox-Konfiguration:

Ein hohes Anilox-Schöpfvolumen führt zu einem hohen metallischen Effekt.

Folgende Konfigurationen haben sich bewährt:

	L/cm	L/inch	Volumen cm^3/m^2	Volumen BCM/in^2
Vollfläche & dicke Linien:	80-120	200-300	12-15	8.0-10.0
Feine Linien	140-170	360-440	7-10	4.5-6.5

Druckgeschwindigkeit:

In der Praxis können bei 140 Watt/cm Lampenleistung, 15 cm^3/m^2 Anilox-Schöpfvolumen, Geschwindigkeiten von 90 m/min erreicht werden. In Abhängigkeit vom Substrat kann diese Geschwindigkeit variieren.

Druckviskosität:

ROTOSTAR UV 166 Goldfarben werden mit Druckviskosität geliefert.

Verdünnung:

Die Farbe ist bereits auf Druckviskosität eingestellt. Sie sollte nicht verdünnt werden, da das einen negativen Einfluss auf Optik, Durchhärtung und Stabilität der Farbe haben kann.

Falls notwendig, kann auf eigenes Risiko, ein geringer Zusatz von Reaktivverdünnern wie HDDA, TPGDA oder TMP(EO)TA erfolgen.
Stehen diese Produkte nicht zur Verfügung können auch bis zu 5% Methoxypropanol oder N-Methylpyrrolidon zugesetzt werden.

Reinigungsempfehlungen:

Alle ROTOSTAR UV-Farben können mit handelsüblichen UV-Reinigungsmitteln gereinigt werden. Auch mit Estern bzw. Ester/Alkoholgemischen können sie im nicht polymerisierten Zustand jederzeit problemlos von der Druckform entfernt werden. Bei der Reinigung sind die im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Sicherheitshinweise zu berücksichtigen.

Handhabungshinweise:

ROTOSTAR UV-Farben sind stabile, auf Brillanz bzw. Metalleffekt hin optimierte Einkomponentenfarben, die direkt verdruckt werden können. Das Mischen mit weiteren Druckfarbenkomponenten sollte nur nach ausdrücklicher Empfehlung seitens ECKART geschehen, damit mögliche Qualitätsverluste vermieden werden können.

Wie bei allen Metallicfarben neigen auch die Pigmente in den ROTOSTAR UV-Typen zum Absetzen. Dies stellt kein Qualitätsdefizit dar und kann durch sorgfältiges Aufrühren der Farbe behoben werden. Vor dem Einsatz auf einer Druckmaschine und einer eventuellen Einstellung der Farbe auf eine andere Druckviskosität sollte dies unbedingt erfolgen.

Beim Umgang mit UV-Farben sind die im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Hinweise zu berücksichtigen.

Lagerung und Transport:

ROTOSTAR UV-Farben sollten bei Temperaturen unter 25°C gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist daher ebenfalls zu vermeiden.
Zu hohe Temperaturen können zu einer vorzeitigen Polymerisation der Farben, zu niedrige Temperaturen zu dem Ausfall schwerlöslicher Bindemittelbestandteile führen.
Offenstehende Gebinde sollten in keinster Weise dem Tageslicht ausgesetzt werden, da dies zwangsläufig zu einer vorzeitigen Polymerisation führt.

Lagerstabilität: 12 Monate

Wichtig: ECKART empfiehlt ausdrücklich, UV-Farben nach Gebrauch auf der Maschine nicht weiterzuverwenden.
Durch Lichteinfluss, Hitze und mögliche Kontaminierung ist mit einer deutlichen Minderung der Stabilität zu rechnen.
ECKART kann keine Garantie für Produkte übernehmen, welche nicht unter den empfohlenen Bedingungen im Originalgebinde gelagert, modifiziert oder bereits dem Druckprozess zugeführt wurden.

Weitere Informationen und Muster erhalten Sie von:

ECKART GmbH
Güntersthal 4
91235 Hartenstein
Deutschland

mail: Info.eckart@altana.com

www.eckart.net

Die in dieser Informationsschrift genannten Daten und sonstige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnis und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen. Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen der technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.